



# Баумит Дивина Професионал

Вътрешна бяла дисперсна боя Професионал

## Предимства

- **Професионално качество**
- **Оптимални възможности за поправки**
- **Бедна на емисии, без разтворители и омекоцитители**



## Продукт

Готова за полагане декоративна дисперсна боя, паропропусклива, матова, с отлична покриваемост, устойчива при миене, за вътрешно боядисване.

## Състав

Вода, пълнители и органични свързващи вещества.

## Свойства

Добре покриваща (клас 1), G4 матова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтъриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, дишаща, без разтворители, без мирис. Може да се полага с четка или валеж, както и с еърлес уред. Предлага се във всички цветове от каталога Баумит Лайф, включително 12-те нюанса на бялото, или общо 1044 цвята. Базовият цвят на боята „екстрабял 0019“ е различен и по-бял, сравнен с „0019“ от каталога Баумит Лайф.

## Приложение

За вътрешно приложение върху минерални основи и мазилки, други дисперсни бои, плочи от гипсокартон и релефни фазерни тапети; добра за саниращи работи.

## Технически данни

| Продукт                                  |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Плътност ISO 2811:                       | ок. 1.5 kg/l                     |
| Степен на гланц:                         | G4 stumpfmatt                    |
| Контрастно съотношение:                  | H10-Клас 2 - 7 m <sup>2</sup> /l |
| Клас на изтъриваемост в мокро състояние: | R-Клас 2                         |
| Категория на качеството:                 | Premium                          |
| ЛОС: Действителна стойност:              | < 0.1 g/l                        |

| Вариант(и) | Дивина Професионал 5 l                       | Дивина Професионал 14 l                      |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Рангеман   | ок. 35 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне | ок. 98 m <sup>2</sup> /кофа за едно нанасяне |
| Разход     | ок. 0.15 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне   | ок. 0.14 l/m <sup>2</sup> за едно нанасяне   |

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Форма на доставка</b>                        | Кофа 5 l, 1 палет = 64 кофи = 320 l<br>Кофа 14 l, 1 палет = 24 кофи = 336 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Съхранение</b>                               | На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 24 месеца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Гаранция за качество</b>                     | Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Класификация според закона за химикалите</b> | По-подробна информация можете да откриете на страница <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Основа</b>                                   | <p>Да бъде чиста, суха, незамръзвала, безпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се частици. Проверка на основата може да се извърши в съответствие с австрийски стандарти ÖNORM B 2230-2 и B 3346.</p> <p><b>Подходяща за нанасяне върху:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Пердашени варо-циментови и циментови мазилки</li> <li>■ Бетон и други минерални основи</li> <li>■ Дисперсни покрития и бои с добро сцепление</li> </ul> <p><b>Условно пригодна за нанасяне върху:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Варови мазилки (задължително да се вземе под внимание степента на карбонизация!)</li> <li>■ Плочы от гипсокартон (обработени с Баумит Изолірац грунд)</li> <li>■ Гипсови мазилки (обработени с Баумит Изопраймер или ГелПраймер)</li> </ul> <p><b>Не е пригодна за нанасяне върху:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Синтетични материали и смоли</li> <li>■ Лакови или маслени покрития</li> <li>■ Тукталови бои</li> <li>■ Варови бои (покрития)</li> </ul>                                                               |
| <b>Подготовка на основата</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Стари бои с недостатъчна носимоспособност се отстраняват механично;</li> <li>■ При пресни мазилки е задължително да се изчака тяхното технологично време за свързване;</li> <li>■ Ронещи се или силно попиващи основи се обработват предварително (например с Баумит МултиПраймер - дълбочинен грунд или Баумит Изопраймер);</li> <li>■ Гипсокартонени плочи да се грундират двукратно с Баумит Изолірац Грунд.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Преработка</b>                               | <p>Баумит Дивина Професионал се нанася с четка, валик или машинно, включително с бояджийски еърлес ("airless") машини.</p> <p><b>Изграждане на покритието</b></p> <p>Грундиране на силно попиващи основи: Баумит ГелПраймер или Баумит Изопраймер, който, в зависимост от основата, се нанася в един до два слоя, неразреден или разреден с вода в съотношение 1:1 до 1:2. Технологичното време за съхнене - докато основата престане да лепне (ок. 1-3 часа).</p> <p>Покривен слой: Баумит Дивина Професионал се нанася на 2 ръце:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Първият слой може да се разрежи с максимум 10% вода, време за съхнене 4 часа;</li> <li>■ Вторият слой Дивина Професионал се нанася неразреден или разреден с максимум 5% вода.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Указания и общи положения</b>                | <p>Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C и да не е по-висока от +30°C.</p> <p>Окончателната устойчивост на миене се достига след ок. 28 дни. Зададените свойства по отношение на съхненето се отнасят за температура на въздуха от +20°C и относителна влажност на въздуха 55%, и могат да бъдат повлияни значително при други климатични условия.</p> <p><b>Мерки за безопасност</b></p> <p>Дивина Професионал е в групата А.а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани - ППВО и съдържанието на летливи органични съединения е &lt; 30 g/l (виж Директива 2004/42/ЕО и Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти).</p> <p>Да се пазят пространствата около обработваните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкерни плочи, естествени камъни, лак и метал. В случай на попадане на пръски, същите да се измият обилно с вода, да не се изчака изсъхването и втвърдяването на боята.</p> <p>Инструменти и машини да се измият веднага след употреба.</p> |

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.