

ГИПСОВО ЛЕПИЛО “ГИПСКОЛ”

Свойства

Гипсово лепило със здравина на свързване по-голяма от тази на гипса.

Голямото му отворено време осигурява пълното използване на приготвеното лепило.

Лепилото е физиологически безвредно и негоримо.

Област на приложение

За залепване на гипсови орнаменти и профили, за зидане на гипсови панели и гипсови блокчета при направата на вътрешни разделителни стени.

За изкърпване на пукнатини и други ремонтни работи върху основи от гипс, бетон, тухлена зидария и мазилки.

За вътрешно приложение.

Начин на работа

Подлежащата на залепване повърхност на гипсовите блокчета и панели трябва да бъде здрава, суха, равна, без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя.

При наличие на напукани, подкожушени или ронещи се участъци в основата за нанасяне те предварително се изчукват, отстраняват и изкърпват. Напуканите гипсови блокчета и панели и такива с други недопустими съгласно техническите им спецификации дефекти не се използват за зидане.

При залепване на гипсови блокчета, панели, орнаменти, профили и др. към мазилки по стени и тавани е желателно основата да се грундира с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд “БОРОГРУНД”.

Гипсовото лепило се използва след разбъркване с вода до получаване на смес с необходимата гъстота, като към 1 кг суха смес се прибавят 400-500 мл вода, остава се умокрената с вода смес да престои 3-4 минути за разтваряне на добавките и повторно се разбърква за хомогенизиране. Смесването се

извършва в неръждаващи съдове с такъв обем, че готовата смес да се изразходва до 25 минути след смесването с водата. При залепване на гипсови блокчета или панели готовото за работа лепило се нанася едностранно с помощта на мистрия или канчок, след което се разстила с назъбена или права шпакла на слой с дебелина 2-3 мм. Лепилото се нанася върху хоризонталната повърхност на долното блокче и върху вертикалната челна страна на съседното. Гипсовото блокче се поставя върху лепилния слой и с леко почукване се намества и залепва. Излишното лепило между фугите се отстранява непосредствено след залепването и може да се използва отново. При зидането се следи за вертикалността на стената и доброто оформяне на фугите.

Указания

Залепването с лепило "Гипскол" може да се извършва при температури от +5°C до +35°C.

Не се допуска смесването на лепилото с други продукти, в това число и с гипс.

Лепилото не бива да се разрежда с вода след започване на втвърдяването му.

Да не се залепва върху огрени от слънцето стени при температури над 30°C, както и върху мокри или обледенени повърхности.

Разходна норма

В зависимост от неравностите на основата и вида на залепваните изделия, от 1,5 до 2 кг/м² залепена площ.

Технически данни

Остатък върху сито със светъл отвор 0,2 мм: не повече от 10 % масови

Начало на свързване: от 25 до 50 минути

Край на свързване: от 30 до 55 минути

Якост на сцепление при огъване при залепване на гипс с гипс след 3 дни: $\geq 2\text{N/mm}^2$

Пукнатиноустойчивост: да не се напуква на слой с дебелина до 8 мм

Опаковки

Многослойни хартиени торби от 1 кг, 3 кг и 15 кг

Срок на годност

6 месеца от датата на производство в неотваряни оригинални опаковки. При транспорт и съхранение опаковките да се пазят от намокряне и разкъсване.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com