

ГИПСОВО ЛЕПИЛО


ГИПСКОЛ®

СВОЙСТВА

Гипсово лепило със здравина на свързване по-голяма от тази на гипса.

Голямото отворено време осигурява пълното използване на приготвеното лепило.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За зидане на гипсови панели, гипсови блокчета, залепване на гипсови орнаменти и профили, шпакловане на стени и тавани в сухи

помещения и др.

За вътрешно приложение.

НАЧИН НА РАБОТА

А) Подготовка на основата

Подлежащата на залепване повърхност на гипсовите блокчета и панели трябва да бъде здрава, суха, равна, без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При наличие на напукани, подкожущени или ронещи се участъци в основата за нанасяне те предварително се изчукват, отстраняват и изкърпват.

При залепване на гипсови блокчета, панели, орнаменти, профили и др. към мазилки по стени и тавани е желателно основата да се грундира с дълбокопроникващ и заздравяващ "БОРОГРУНД".

Б) Смесване и нанасяне

Гипсовото лепило се използва след разбъркване с вода до получаване на смес с необходимата гъстота, като към 1 кг суха смес се прибавят 400-500 мл вода. Остава се сместа да престои 3-4 минути за разтваряне на добавките и повторно се разбърква за хомогенизиране. Смесването се извършва в неръждаеми съдове с такъв обем, че готовата смес да се изразходва до 25 минути след смесването с водата.

При залепване на гипсови блокчета или панели готовото за работа лепило се нанася едностранно с помощта на мистрия или канчок, след което се разстила с назъбена или права шпакла на слой с дебелина 2-3 мм. Лепилото се нанася върху хоризонталната повърхност на долното блокче и върху вертикалната челна страна на съседното. Гипсовото блокче се поставя върху лепилния слой и с леко почукване се намества и залепва.

В) Допълнителни указания

Залепването с лепило "Гипскол" може да се извършва при температури от 5°C до 35°C.

Не се допуска смесване с гипс, вар, цимент или пясък, защото това ще доведе до влошаване на качеството.

Лепилото не бива да се разрежда с вода след започване на втвърдяването му.

Да не се залепва върху огрени от слънцето стени при температури над 30°C, както и върху мокри или обледенени повърхности.

Инструментите се почистват чрез изстъргване и измиване с вода.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

pH-стойност:

в доставната форма няма, във водна суспензия около 7÷8

Външен вид:

прахообразен

Мирис:

без мирис

Насипна плътност:

около 0,9 g/cm³

Разтворимост във вода:

минимална разтворимост

Остатък върху сито със светъл отвор 0,2 мм:

не повече от 10 % масови



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

УЛ. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45

Начало на свързване:

от 25 до 50 минути

Край на свързване:

от 30 до 55 минути

РАЗХОДНА НОРМА

При шпакловане 250 до 500 грама/м².

При зидане разходът е по-голям и зависи от размера на блокчетата.

ОПАКОВКИ

5 кг /палет =160 бр./

15 кг /палет =64 бр./

СРОК НА ГОДНОСТ

6 месеца от датата на производство в оригинални опаковки.

Да се съхранява в сухи складови помещения.

ВНИМАНИЕ!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.

Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени проби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.

Освен направените препоръки всички дейности трябва да са съобразени с изискванията за здраве и безопасност при работа и правилата за извършване на строителни работи.



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

УЛ. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45