

БОРОЛЕКС



САТЕН

СВОЙСТВА

Висок клас акрилен латекс със сатенен ефект.
Устойчив на изтриване.
„Дишащ“.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За вътрешно боядисване в сухи помещения, върху гипсови и варови шпакловки, мазилки, бетон, гипсокартон, стар латекс или тапети.

НАЧИН НА РАБОТА

А) Подготовка на основата

Основата трябва да бъде грундирана с „Борогрунд“ или „Борогрунд 20“.

Б) Смесване и нанасяне

Върху грундирана с „Борогрунд“ или „Борогрунд 20“ здрава повърхност се нанася с ваяк с косъм „Боролекс сатен“ при температура над 5°C. Полагането на всеки следващ слой се извършва след изсъхване на предишния (5-6 часа при 20°C).

Готов за употреба.

Не се разрежда.

Оцветяване (тониране) - с „Бороколор“ в пастелни цветове (1:20 - 1:40) за да се запази копринения блясък (сатенения ефект).

В) Допълнителни указания

Специални указания не се налагат. Продуктът не е опасен за здравето. След работа с него инструментите да се измиват веднага с вода. При опасност от изпръскване да се носят предпазни очила.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

рН-стойност:	около 8÷9
Външен вид:	хомогенна течност
Мирис:	характерен
Плътност:	около 1,6 g/cm ³
Разтворимост във вода:	смесва се с водата във всяко съотношение

РАЗХОДНА НОРМА

100 грама/м² за един слой, при добре подготвена основа.

При добре подготвена основа, след „Борогрунд 20“ е достатъчна една ръка „Боролекс сатен“.

ОПАКОВКИ

1,2 кг /кашон =6 бр./

6 кг /палет =100 бр./

12 кг /палет =36 бр./

СРОК НА ГОДНОСТ

18 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5°C до 35°C.

Да се пази при съхранение и транспортиране от замръзване и преки слънчеви лъчи.



www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

УЛ. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45

ВНИМАНИЕ!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.

Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени проби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.

Освен направените препоръки всички дейности трябва да са съобразени с изискванията за здраве и безопасност при работа и правилата за извършване на строителни работи.


www.boro-bg.com

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКИ

0700 16 066

БОРО – Богомил Дачев

BORO – Bogomil Dachev

 УЛ. БОРО №10
1261 с. Мрамор
България

 10 BORO STR.
1261 MRAMOR
BULGARIA

тел +359 2 892 39 21

факс +359 2 892 39 45

Tel +359 2 892 39 21

Fax +359 2 892 39 45