

Технически характеристики

На неутвърдения уплътнител

Химическа база	Акрилна дисперсия
Състояние	Гелообразно
Втвърдяване	Изпаряване на съдържащата се вода
Специфично тегло	$1650 \pm 30 \text{ kg/m}^3$
Формиране на корица	23°C/50% околна влага 10 - 15 минути

Температура на полагане +5°C to +40°C

На втвърдения уплътнител

Твърдост по Shore A	ISO 868	20 - 25
Загуба на обем	SIST ISO 10563	$12 \pm 1\%$
Якост на опън	SIST EN 28339	$0,13 \pm 0,02 \text{ MPa}$
Еластичност	SIST EN 28339	$300 \pm 50\%$
Температурна устойчивост		-20°C to +75°C

Полагане

Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Може да се навлажни преди полагане на уплътнителя

Подготовка на повърхностите:

Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Може да се навлажни преди полагане на уплътнителя.

Подготовка на фугата и опаковката:

- За по – добро прилепване ползвайте грунд, приготвен от уплътнителя и вода (1 част уплътнител + 3 части вода). Намажете с него фугата посредством четка или тампон и оставете грунда да попие/изветри за няколко минути.
- Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозиращия накрайник, който трябва да е подрязан съобразно ширината на фугата. Поставете флакона в пистолета и уплътнителя
- Уплътнителя трябва да се полага възможно най-равномерно.
- Може да се полага и с шпакла..
- Накрая заравнете уплътнителя с подходящ инструмент.
- След приключване на работа, незабавно измийте инструментите с вода

Дълбочина на фугата	Ширина на фугата			
	6	8	10	12
6	18,7	12,5	9,3	
8		8,3	6,2	5
10			4,7	3,7
12				3,0

На горната таблица е посочено колко линейни метра може да се попълнят с една опаковка от 300 мл силикон, в зависимост от дълбочината и ширината на фугата.

Опаковка

- 300 мл флакон (по 20 броя в кашон)
- 600 мл мека опаковка
- 200 л варел

По предварителна заявка могат да се поръчат и други разфасовки.

Съхранение

12 месеца на сухо и прохладно място, при температура от 10°C до 30°C, в оригинални, ненарушени опаковки

Мерки за безопасност

Не са извести противопоказания по отношение работата с продукта.