

Технически данни

Постиган обем след екструдиране		38 л от опаковка 650мл 41 - 46 л (free foamed) (12 oz) 25 - 30 л от опаковка 500 мл
Специфично тегло		20 - 25 кг/м ³
Температура на полагане		min. +5°C на повърхността около +20°C на пяната
Време на стягане	18°C/60% околна влага	10 - 20 минути
Изрязване	Ø=3 см, 18°C/60% околна влага	25 - 30 минути
Втвърдяване		8 h часа, в зависимост от температурата и околната влага
Температурна устойчивост		-40°C до +90°C
Промяна на обема		до -1%
Абсорбция на влага	DIN 53428	до 1 vol%
Якост на натиск	DIN 53421	0,04 - 0,05 МПа
Якост на опън	DIN 53455	0,07 - 0,08 МПа
Еластичност	DIN 53455	20 - 25%
Топлопроводимост	DIN 52612	0,039 W/(m K) при 20°C
Запалимост	DIN 4102, част 1	B2

Начин на работа

Повърхностите трябва да са почистени от прах, мазнини и др. замърсявания. Сухите и порьозни повърхности да се навлажнят преди полагането на пяната. Идеалната работна температура на околната среда при работа с **ТЕКАPUR ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА SILVER LINE** е от 20°C до 25°C. При по-ниска температура, затоплете флаконите в съд с топла вода (до t=40°C) за около 20 минути. Преди употреба разклатете добре бутилката с вентил насочен надолу. След това навийте екструдирания накрайник към вентила. По време на полагане на пяната дръжте флакона във вертикална позиция с вентила надолу. В случай, че не използвате цялото количество пяна от флакона, почистете вентила с **ТЕКАPUR Чистител за PU-пяна**. Ако попълвате фуги по-широки от 5см, трябва да полагате пяната на слоеве един след друг, след втвърдяването на предходния. Втвърдяването на пяната може да се ускори, като се напръска екструдиранията пяна с вода. След втвърдяване, пяната задължително трябва да се защити от UV-лъчи. Втвърдената пяна може да се изрязва, боядисва, покрива с мазилка и др.

Опаковка

Аерозолен флакон 750 мл, 12 oz, 500 мл Срок на годност 12 месеца при +10°C до +20°C. По-високите температури, съкращават срока на годност на пяната. Флакона трябва да се съхранява във вертикална позиция!

Съхранение

Срок на годност 12 месеца при +10°C до +20°C. По-високите температури, съкращават срока на годност на пияната. Флакона трябва да се съхранява във вертикална позиция!

Мерки за безопасност

Съдържа дифенилметан-4,4-диизоцианат

Внимание! Xn Опасно за здравето F+ Силно запалимо. Съдът е под налягане. R12 Силно запалимо R20/22 Вреден при вдишване и поглъщане R36/37/38 Дразни очите, дихателните органи и кожата R42/43 Възможна сенсibilизация при вдишване и контакт с кожата. S2 Да се пази далече от достъп на деца S23 Да не се вдишва аерозолът S28 След контакт с кожата тя веднага да се измие с вода и сапун S36/37 Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета S51 Да се използва само на проветриви места Други: Флаконът е под налягане. Да се пази от слънце и температури над 50°C След употреба да не се изгаря или отваря със сила Да не се пръска срещу пламък или нажежени предмети Да се пази далече от запалителни източници. Да не се пуши по време на работа Да се съхранява на недостъпно за деца място.