



Саморазливен полиуретан P985

Високоэффективен самонивелиращ се и саморазливен полиуретанов уплътнител за фуги в подови настилки на закрито и открито

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

BOSTIK P985 е устойчив, еластичен, саморазливен и самонивелиращ полиуретанов уплътнител за фуги в подови настилки.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самонивелиращ се, саморазливен
- Подходящ за наклон $\leq 4\%$
- Еднокомпонентен, готов за употреба
- Втвърдяване без образуване на въздушни мехурчета
- Отлично сцепление с повечето строителни материали
- Устойчив на повечето химикали и авиационно гориво
- Висока устойчивост, постоянно еластичен
- Подходящ за зони с транспортно натоварване

ПРИЛОЖЕНИЯ

BOSTIK P985 е специално разработен за уплътняване на подови фуги, включително прорязани дилатационни фуги в индустриални подове, фуги при вътрешни и външни керамични настилки, фуги в паркинги, гаражи, покриви, тераси, балкони, тротоари, пешеходни зони, ремонтиране на активни пукнатини в хоризонтални повърхности, дилатационни фуги между тераси/фасади и бордюри, както и за водоустойчиви фуги в метални конструкции. Продуктът притежава добра устойчивост на вода, солена вода, мазнини, битови почистващи препарати, повечето химикали, авиационно гориво, UV лъчение, атмосферни влияния, абразия и деформация от натиск.

РАБОТА С ФУГИ

Фуга с правилни размери е способна да поема движенията между строителните материали. Дълбочината на фугата трябва винаги да е в правилно съотношение спрямо нейната ширина. Общото правило е, че при фуги с ширина до 10 mm съотношението дълбочина:ширина е 1:1, като минималната ширина и дълбочина трябва да бъдат 5 mm. При по-широки фуги се препоръчва съотношение ширина:дълбочина от 1:0,8. При специални приложения, моля свържете се с нашия местен технически отдел за допълнителна консултация. За повече информация вижте Техническия бюлетин „Размери на фуги“ в базата знания на нашия уебсайт www.bostik.com.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

100% Модул	ISO 37	0,45 N/mm ² +5°C to +40°C
Температура на нанасяне		Полиуретан
Основа		
Разход на материал	Ø4 mm/3 bar	500 g/min
Скорост на стягане	@ +23°C/50% RH	3 mm/24h
Плътност	ISO 1183-1	1,35 g/m
Удължаване при скъсване	ISO 37	1000 %
Движение във фугата	ASTM C719	35%
Твърдост Shore A	ISO 868	25
Температурна устойчивост		-30°C до +80°C
Сила на опън	ISO 37	1,9 N/mm ²

ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни основи
- Не е подходящ за използване в комбинация с хлориди (басейни)
- Възможно е леко пожълтяване при излагане на белия уплътнител на ултравиолетови лъчи

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Температура на нанасяне: от +5°C до +40°C (отнася се както за околната среда, така и за основите). Всички основи трябва да бъдат здрави, чисти, сухи и без следи от мазнини и прах. BOSTIK P985 прилепва отлично без грунд върху повечето порьозни основи. Непорьозните основи трябва предварително да бъдат обработени с BOSTIK Primer. При необходимост се препоръчва поставянето на подходящ подложен шнур за фуги. Винаги тествайте сцеплението преди нанасяне. За въпроси се свържете с Техническия отдел на БОСТИК.

ПОЧИСТВАНЕ


Невтвърден материал и инструменти могат да бъдат почистени с помощта на Cleaner. Втвърден материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да се почистват с BOSTIK Wipes.

СРОК НА ГОДНОСТ

При съхранение на хладно и сухо място, в неотворена оригинална опаковка, при температура между +5°C и +25°C, срокът на годност е до 15 месеца от датата на производство.

СЕРТИФИКАТИ

- A+ French VOC Regulation
- ASTM C920 C35, S, P, NT, T1, M
- EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- ISEGA



ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Преди употреба трябва да сте прочели и разбрали информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване и е достъпен в нашите уебстраници.

ГАРАНЦИЯ

Bostik гарантира, че продуктът отговаря на спецификациите в рамките на срока на годност.

Бостик България ЕООД

гр. Русе, 7005, бул. България 127, тел. +359 82 847 100
officebg@bostik.com
www.bostik.com | www.denbraven.com

Отказ от отговорност

Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на текущите ни знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети страни, възпроизвеждана, публично оповестявана или използвана по какъвто и да е друг начин без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ е само ориентировъчна и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, дължащи се на (редакционни) грешки, непълнота и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до, непълнота и/или неточност поради технологични промени или изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е закупен. Bostik си запазва правото да променя текста на този документ. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, произтичащи от употребата на продукта(ите), описан(и) в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди да използва продукта. Потребителят носи отговорност за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за конкретната цел. Ние не упражняваме контрол върху начина, по който продуктът се употребява, и/или върху каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранението или транспортирането, и следователно не поемаме никаква отговорност за евентуални щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са регистрирани в Холандската търговска камара.