

Грунд General Membrane битумен на бензинова основа 10 кг, черен, Eco Primer Rapid



Описание

General Rapid Primer е битумен грунд на базата на окислен битум и технически органични разтворители. General Rapid Primer се характеризира с бързо съхнене, отлично проникване и адхезия с основата.

Приложение

General Rapid Primer се използва за обезпрашаване на основата и намаляване на порьозността на плоски повърхности от бетон и метал, което позволява отличното сцепление при газопламъчно полагане на битумни мембрани – повече от колкото при полагане със студено битумно лепило General Glue. General Rapid Primer се използва за грундиране на сутеренни стени и фундаменти, като създава водоуплътност на бетонни повърхности, дърво и метал, както и за защита на тръби и метални резервоари, разположени под земната повърхност. Преди полагането на грунда е важно повърхностите да бъдат сухи, почистени от мазни петна и прахови частици.

General Rapid Primer е готов за използване. Грундът се нанася с помощта на четка, спрей и валик. Преди полагането на битумни хидроизолационни мембрани посредством пълно газопламъчно залепване е задължително основата да бъде суха. В противен случай по-добрият вариант е да се премине към използването на битумен грунд за влажни повърхности. Времето за съхнене зависи от порьозността на бетона, дебелината на слоя и температурата – както повърхността, така и на околната среда. Обикновено времето за съхнене е в рамките на час след полагане. При голяма дебелина на слоя или при порьозна основа, времето за съхнене може да се увеличи от 2 до 4 часа. Разходната норма на грунда варира от 200 до 350 g/m². Инструментите се почистват лесно със синтетични разреждатели.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Вид		Черна течност
Плътност при 20 °C	EN ISO 2811-1	0,93 kg/l ±0,03
Сухо вещество при 130 °C	EN ISO 3251	38% - 42%
Вискозитет Din 4 при 20 °C	EN ISO 2431	11" - 15"
Температура на огъваемост на оксидирания битум		-10 °C
Проникване на битума в основата при 25 °C		15 - 20 dmm
Температура на разтичане на битума		90 - 100 °C
Време за съхнене		30 - 60 min
Време за съхнене до степен на спиране на лепене при докосване		10 - 140 min
Точка на възпламеняване		< 23 °C
Самозапалимост		> 200 °C
pH при 20 °C		неутрално
Стабилност в оригинално затворен съд		12 месеца

Продукт: [Грунд General Membrane битумен на бензинова основа 10 кг, черен, Eco Primer Rapid](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [General Membrane](#)

Категория бранд: [Грунд General Membrane](#)