Технически характеристики

Грунд Isomat битумен на водна основа 19 кг, черен, Isopast

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Описание

Битумна емулсия предлагаща отлична адхезия към разнообразни основи като бетон, циментови замазки, метал, дърво и др. и устойчивост на киселини и алкали.

Приложение

ISOPAST се използва за грундиране преди полагане на битумни мембрани за хидроизолация на фундаменти, стени, плочи, покриви и др

Технически характеристики

Вид:	пастообразна смес
Цвят:	кафяво-черен
Съдържание на вода:	40-50% от теглото
Свързващо вещество:	50-60% от теглото
Съхнене:	след 5-10 h (+20 C)
Пълна експлоатация:	след 2-3 дни

Почистване на инструментите: Инструментите се почистват с вода непосредствено след работа.
Основата, която ще се грундира - изолира трябва да е почистена и суха.
Преди нанасяне, разбъркайте добре. ISOPAST се полага на 1-3 слоя с валяк, четка или спрей.

Полагане върху вертикални основи:

Първи слой: 1 обемна част ISOPAST се разрежда с 0,5 части вода и сместта се нанася с четка.
Втори слой: 1 обемна част ISOPAST се разрежда с 0,25 части вода и готовата смес се нанася с четка.

Полагане върху хоризонтални основи:

Първи слой: 1 обемна част ISOPAST се разрежда с 0,5 части вода и готовата смес се нанася с четка. Докато още не е засъхнал се препоръчва армировка от стъклофибърна мрежа или плат или полиестерен плат.

Втори слой: 1 обемна част ISOPAST се разрежда с 0,25 части вода и готовата смес се полага с четка.

- За вертикални основи:
  0,2-0,3 kg/m^2/на слой.
- За хоризонтални основи, без армировка:
  0,5-1,0 kg/m^2/на слой.
- За хоризонтални основи, с армировка:
  3,5-4,0 kg/m^2 общо.

ISOPAST се предлага в пластмасови кутии от 19 kg.

Продукт: Грунд Isomat битумен на водна основа 19 кг, черен, Isopast
Категория: Грундове за основа
Бранд: Isomat
Категория бранд: Грунд Isomat

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com