

FLOWCRET 1-10



Полимерен саморазливен под

Описание

FLOWCRET 1-10 е саморазливна полимерно модифицирана смес на циментова основа, която се използва за подови покрития. Осигурява гладка и издръжлива повърхност.

Приложение

- Изравняване и нивелиране на бетонови подове, върху които ще се полагат керамични плочки, мокети, балатуми, паркет и т.н.
- Може да се полага като последен слой при бетонови подове на мазета, мансарди, складови помещения и т.н.

Технически характеристики

Вид:	циментов прах
Цвят:	сив
Необходима вода:	6,50 kg/торба 25 kg
Относително тегло на сухата смес:	$1,40 \pm 0,10 \text{ kg/lit}$
Относително тегло на разтвора:	$2,10 \pm 0,20 \text{ kg/lit}$
Якост на натиск:	$33,50 \pm 3,50 \text{ N/mm}^2$
Якост на огъване:	$3,50 \pm 1,00 \text{ N/mm}^2$
Живот на сместта в съда:	60 min при +20°C

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата се почиства от прах, мазнини, замърсяване и др. Трябва да е здрава. Грундира се с ADIPLAST разреден 1:1 с вода или се използва готовия грунд UNI-PRIMER и се оставя да изсъхне (около 2 часа).

Разход на грунд: 200-300 g/m².

2. Полагане

Една торба FLOWCRET 1-10(25kg) се добавя към 6,50 kg вода при постоянно бъркане с нискооборотен миксер (300 обор./ мин.) до получаване на еднородна маса. FLOWCRET 1-10 се разстила с голяма мистрия върху грундираната повърхност с дебелина до 10mm. За да се премахне възможния остатъчен въздух се минава със специален назъбен валеж. Така се предотвратява образуването на мехурчета. FLOWCRET 1-10 е подходящ за покрития с дебелина до 10 mm. За дебелина от 10 mm до 30 mm се добавя кварцов пясък със зърнометрия 0-4 mm в съотношение 30-50 % в теглови части.

Разход

Около 1,65 kg/m²/mm дебелина на слоя.

Опаковка

Предлага се в хартиени торби от 25 kg.

Съхранение

Срок на годност на неразпечатани опаковки - минимум 6 месеца от датата на производство в помещения, защитени от влага.

Забележки

- Да се прилага при температура по-висока от +5°C.
- През летния сезон се препоръчва FLOWCRET 1-10 да се мокри, за да се предпази от съсъхване поради високите температури.
- Ако разтворът е започнал да се втвърдява да не се използва.
- Продуктът съдържа цимент, който предизвиква алкална реакция с водата се определя като дразнител.
- Следвайте инструкциите за безопасност, обозначени върху опаковката.