

Лак Lackprom алкиден яхтен 0.7 л, безцветен, Lapromal PF-101



Предназначение

Предназначен е за лакиране на изделия от дърво експлоатирани , на открито при различни атмосферни условия и на закрито. Особено , подходящ за лакиране на дървени части на лодки и яhti .

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Повърхностите трябва да са сухи и добре почистени от прах , маслени петна механични замърсявания. Нанася се на няколко слоя с четка, валик или шприцване при температура над 5° С . Минималния интервал за нанасяне между отделните слоеве е 24 часа.

При необходимост за разреждане или за измиване на зацапани места и инструменти преди да са засъхнали се използват разреждатели МРТ или АМВ.

Продукт: [Лак Lackprom алкиден яхтен 0.7 л, безцветен, Lapromal PF-101](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Лак Lackprom](#)