

Боя Lackprom алкидна 0.7 л, сребърен феролит, PF-14



Предназначен е за боядисване на метални и пътни съоръжения : – мантинели повърхности на резервоари цистерни стълбове за високо , , , напрежение и други съоръжения които са изложени на атмосферни , влияния при умерен и влажен климат .

Полученото покритие отразява слънчевите лъчи като предпазва , боядисаните обекти от нагряване .

Подготовка на основата и начин на нанасяне : Върху добре почистени от прах мазни петна и други замърсявания , сухи метални повърхности грундиран с Грунд за черни метали ПФ - 021 Антикорозионен грунд ПФ или здрави стари покрития - 025 . При необходимост се разрежда с разредители АМВ или МРТ .

Нанасянето се извършва с четка валик или шприцпистолет от един , до три слоя при температура над С Всеки следващ слой се нанася след , 5° . пълно изсъхване на предходния .

Технически данни :

- Цвят - сребрист
- Съхнене 20 ° С - 24 часа –
- Съхнене 70° - 80° С 1 час
- Разход - 25- 30 / ² г м за един слой

Опаковка:

Метални кутии по метални кофи по л 700 ml, 18 .

Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи помещения предпазени от , действието на пряка слънчева светлина при температура от С до С , 0° 30° .

Гаранционен срок :

15 месеца от датата на производство.

Продукт: [Боя Lackprom алкидна 0.7 л, сребърен феролит, PF-14](#)

Категория: [Алкидни бои](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com