

Грунд Laskprom за метал епоксиден двукомпонентен 1 кг, сив, EP-074



Грундът се използва като основа в системи за антикорозионна защита на черни метали, метални конструкции и съоръжения, експлоатирани в условията на атмосферна корозия и агресивни среди. Върху грунда могат да се нанасят всички видове лаково - бояджийски покрития – епоксидни, алкидни, акрилатни, хлоркаучукови, винилови, нитроцелулозни.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Грундът се нанася върху суха, добре почистена до метален блясък /бластирана/ повърхност от ръжда, термични окиси, мазнини, соли и др.

Употребява се в комбинация с втвърдител Ламид "25/40" в тегловно съотношение – 100 т. ч. грунд 17 т. ч. втвърдител обемно съотношение - 7 об. ч. грунд : 2 об. ч. втвърдител Живот на сместа грунд - втвърдител при температура 15° C - 20° C – 24 часа.

Нанасянето се извършва с обикновено или безвъздушно шприцоване, четка или валик при температура не по-ниска от 12°C. При необходимост след добавяне на втвърдителя сместа се разрежда, с разредители КАБЕ или КЛС.

Интервал на препокриване

- минимален час 24
- максимален няма

Технически данни

1. Цвят - резеда сив ,
2. Съхливост 20° C - 24 часа ;

70°C - 50 минути;

100°C - 40 минути;

120°C - 30 минути;

3. Разход - 11- 12 ²/ (130- 140 / ²)

Опаковка

Метални кутии по 1 кг; Метални кофи с вместимост 18л.

Съхранение

В закрити сухи складови помещения при температура от 0° до 25° C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

Продукт: [Грунд Lackprom за метал епоксиден двукомпонентен 1 кг, сив, EP-074](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Грунд Lackprom](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com