

Боя Lackprom алкидна 23 кг, сребърен феролит, PF-14



Предназначен е за боядисване на: метални и пътни съоръжения – мантинели, повърхности на резервоари, цистерни, стълбове за високо напрежение и други съоръжения, които са изложени на атмосферни влияния при умерен климат.

Полученото покритие отразява слънчевите лъчи, като предпазва боядисаните обекти от нагряване.

Подготовка на основата и начин на нанасяне:

Върху добре почистени от прах, масни петна и други замърсявания сухи метални повърхности грундирани с Грунд за черни метали ПФ – 021 Антикорозионен грунд ПФ- 025 или здрави стари покрития. При необходимост се разрежда 1-3 % с разредимер АМВ или МРТ на „ЛАКПРОМ“АД.

Нанасянето се извършва с четка, валик или шприцпистолет от един до три слоя, при температура над 5С. Всеки следващ слой се нанася след пълно изсъхване на предходния.

Технически данни:

1. Цвят – сребрист
2. Съхнене 20 С – 24 часа
3. Съхнене 70-80 С – 1 час
4. Разход – 25-30 г/м за един слой.

Опаковка:

Метални кутии по 700мл, метални кофи по 18л.

Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи помещения, предпазени от действието на пряка слънчева светлина, при температура от 0 до 25 С.

Продукт: [Боя Lackprom алкидна 23 кг, сребърен феролит, PF-14](#)

Категория: [Алкидни бои](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)