

Грунд Lackprom за метал алкиден 1 кг



ЦИНКОВИЯТ ГРУНД е хомогенна тиксотропна маса, съдържаща цинков прах, стабилизиращи и специални добавки в разтвор на епокси естер. Грундът е еднокомпонентен. Съхне бързо, лесен за нанасяне. Притежава висока твърдост, атмосфероустойчивост, химикалоустойчивост, устойчивост на влага, нефтопродукти, минерални масла и механични и термични въздействия..

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Преди употреба грундът се разбърква добре. Нанася се върху сухи, предварително добре почистени от ръжда, маслени петна, прах, грес, механични замърсявания, стари лакобояджийски покрития и др. Нанасянето на грунда се извършва с четка, валик или шприцване /въздушно или безвъздушно/. Дебелината на сухия филм е 30-40 микрометра. Повърхностите, грундирани с цинковия грунд са сиви, матови и при драскане с метален предмет оставят следа с метален блясък. При репарация на боядисани повърхности с покрития, съдържащи цинков прах, последните трябва да се почистят до здрава основа с шлайфмашина, метална четка или други подходящи инструменти. При необходимост се разрежда с разредители "К" и "ХК-1" до 2 % теглово.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

1. Външен вид на грунда - гъста, хомогенна маса, допуска се леко разслояване и образуване на мека, лесно разбъркваща се утайка.
2. Цвят - сив, матов
3. Съхливост - 30 минути
4. Разход - за дебелина на сухия филм: 30 микр. - 170 гр./м² 40 микр. - 220 гр./м² Разходът не отчита загубите при нанасяне. Инструменти и зацапани места се почистват с разредители: "К" или "ХК-1" на "Лакпром" АД.

Продукт: [Грунд Lackprom за метал алкиден 1 кг](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Грунд Lackprom](#)