

МЕРТЕЛ ОГНЕУПОРЕН ПК-М (ОГНЕУПОРНА ПРЪСТ)

Състав:

Произвежда се от дозирани и смлени огнеупорни глини и каолини.

ШАМОТНИ МЕРТЕЛИ

Свойства	МШ-36	МШ-30	М-ПК
Огнеупорност ^{°C}	> 1730	> 1710	> 1610
Максимална температура на приложение, ^{°C}	1300	1100	970
Влага %	< 5	< 5	< 5
Химически състав %			
Al ₂ O ₃ + TiO ₂	> 36	> 30	-
SiO ₂	-	-	78-83

Начин на работа:

1. Продуктът се разбърква добре с вода до получаване на смес, която може да се нанася без да се разтича.
2. Готовата смес се нанася върху огнеупорните тухли в тънък слой с дебелина 2 мм.
3. Експлоатацията на съоръженията може да става след пълното изсъхване на зидарията- около 24 часа след приключване на работа.

Предназначение:

За запълване на фугите на огнеупорните зидарии при изграждане и ремонт на промишлени пещи и съоръжения за бита (камини, фурни, печки за твърдо гориво и други)

Рискове за употреба:

Материалът не предизвиква дразнене на очите и кожата при работа.

Лична защита:

Да се работи с предпазни очила и противопрашна маска.

Мерки за първа помощ при директен контакт:

1. При неволно вдишване: Преместете лицето на чист въздух и в случай на затруднено дишане потърсете медицинска помощ.
2. При попадане в очите: Измийте обилно с вода. Ако дразненето продължи потърсете медицинска помощ.
3. При контакт с кожата: Измийте добре със сапун и вода. Не е констатиран дразнещ ефект.

Съхранение:

На сухо място.

Противопожарни мерки:

Продуктът не е пожароопасен.

Транспорт:

Продуктът не е опасен при транспорт.