

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

ИТОНГЛЕПИЛО

циментово лепило за залепване на газобетонни блокове

Продукт	Суха смес, прахообразен състав за залепване на газобетонни и пенобетонни блокове за ръчно нанасяне. Съгласно БДС EN 998-2 отговаря на група разтвори M10.
Състав	Цимент, минерални пълнители, полимерни и минерални добавки.
Свойства	Лепило за залепване на газобетонни и пенобетонни блокове. Добра адхезия към пориозни повърхности.
Приложение	За изграждане на стени от газобетонни и пенобетонни блокове, за шпакловане на вече готови стени.
Технически данни	Плътност в насипно състояние: 1400 - 1500 кг./м³ Плътност на пресен разтвор: 1600-1800 кг./м³ Време за корекция: по-голяма от 5 минути Минимална дебелина на слоя за залепване: 2-3 мм. Разход за лепене: около 1,5 кг/м² за 1 мм. слой Остатък на сито 0,5 мм: Не повече от 5 %. Якост на сцепление с газобетон: > 0,3 N/mm² Якост на натиск : > 10 N/mm²
Опаковка	Книжни торби: два слоя опаковъчна хартия с найлонова вложка между тях, нето тегло 25 кг.
Съхранение	Съхранява се на сухо, върху палети. Срок на съхранение – 12 месеца.
Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за същественият изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
Приготвяне	Прахообразният състав се добавя към вода в съотношение 5:1 (5 масови части лепило към 1 масова част вода) или около 5 до 5,5

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

	литра вода за една торбар разбърква се добре и се оставя да престои 4 - 5 минути и отново се разбърква до получаване на хомогенна смес. Времето за полагане на целия приготвен разтвор е 90 минути..
Залепване	Ако основата е права и гладка, сместа се нанася с назъбена шпакла върху цялата повърхност на газобетонните блокчета, след което се залепват равномерно едно към друго и се фиксират и нивелират с леко почукване, така, че да се получи гладка и равна повърхност. Залепването трябва да става както по хоризонталната част на стената, така и по вертикалната, за да се получи ефективно слепване. След притискането на газобетонният блок, остатъчният материал се обира с маламашката, за да не се получат неравности след свързването на материала.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане.

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Безопасност на труда и екология	“ИТОНГЛЕПИЛО” съдържа цимент и е определен като препарат предизвикващ дразнене на лигавиците и кожата. R – фрази R-36/38 Дразни очите и кожата R-41 Опасност от сериозно увреждане на очите R-43 Може да предизвика алергия при контакт с кожата S – фрази S2 Пазете от деца; S8 Опаковката да се пази от влага; S22 Не вдишвайте прах; S24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите; S26 В случай на контакт с очите, веднага изплакнете с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ; S36/37/39 Носете подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за лицето/очите; S 46 При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете опаковката или етикета Да се следи общата стойност на запрашеност (концентрация на фина прах максимум 5 mg/m^3, обща концентрация на прах 15 mg/m^3) . При забъркването на тези сухи смеси, последните следва да се изсипват по такъв начин, че да се избегне запрашаването с тях. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР. Екология – сухите смеси и отпадъци от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата. Остатъците и отпадъците да се третират като строителни отпадъци
--	--