

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

BAUMASTER – силиконова мазилка

силиконова мазилка за декоративно оформление на фасадни и вътрешни стени

Продукт	Декоративно зърнесто покритие на база на силиконова водна емулсия за външно и вътрешно оформление
Състав	Силиконова емулсия, зърнест карбонатен пълнител с правилно подбрана зърнометрия, фин карбонатен пълнител, пигменти и други модификатори.
Свойства	Лесно за нанасяне, отлична адхезия към основата, осигурява релефна безфугова добре оформена повърхност. Паропропусклива. Водоотблъскваща. Устойчива на масла, мазнини, прах и др. Устойчива на износване. Не създава условия за развитие на микроорганизми и бактерии.
Приложение	За външно и вътрешно приложение. За оформяне на фасадни и вътрешни стени. Подходяща за декоративно оформяне на топлоизолационни системи. Декоративното покритие се нанася от добре подготвени специалисти.
Технически данни	Съдържание на нелетливи вещества - не повече от 85% Зърнометрия: максимално 3 мм Дебелина на слоя за шпакловане: 1,5-3 мм. Разход: структурирана 2 мм - 3 кг./кв.м. гладкозърнеста 2 мм – 2,5 - 3 кг./кв.м Цвета: по каталог Колорикс –171 цвята. Адхезия към основата: над 0,7 N/mm ²
Опаковка	Пластмасови баки, нето тегло 25 кг.
Съхранение	Съхранява се в закрити, сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температура не по ниска от 5°C и не по-висока от 25°C. Срок на съхранение – 12 месеца в оригинална фабрично затворена опаковка.

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Гаранция за качество	Фирмата производител контролира качеството на входящите суровини и изходящата готова продукция в собствена лаборатория, като за всяка партида издава документ за качество. Външният контрол се упражнява от независими акредитирани изпитвателни лаборатории, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните материали.
Обработка на основата	Основата, върху която се нанася мазилката трябва да бъде суха и здрава, добре загладена, без мазни петна. Полага се задължително укрепващ силиконов грунд тониран в същият цвят в който е мазилката.
Приготвяне	Мазилката е готова за работа. След отварянето на баката да се разбърка добре с помощта на машина около 5 минути до получаване на работна гъстота. При необходимост се добавя вода до 3% - 4 % за бака, до получаване на работна гъстота.
Нанасяне	Силиконовата мазилка се нанася на равен слой с помоща на широка права неръждаема шпакла на равномерни ивици, като при нанасянето ръбчетата между ивиците се заглаждат до получаване на еднородна повърхност. След леко изчакване се оформя желанийт релефен ефект с помоща на пластмасова маламашка. Ефектът на гладкозърнестата мазилка се постига чрез равномерно кръгообразно изпердашване по цялата повърхност на нанесената мазилка. При случаите на желан струтурен ефект се изпердашва съответно хоризонтално, вертикално или кръгообразно. За получаване на най-добър ефект е необходимо площите да се шпакловат наведнъж и без прекъсване. Прекъсванията да стават по ръбове или работни фуги.
Общи положения	Да не се работи при температури на въздуха, основата или материала по-ниски от +5°C и по-високи от +25°C. Да не се добавят добавки против замръзване или други химикали. Да не се работи по време на дъжд, сняг и вятър.
Съхнене	При нормални условия, мазилката достига всичките си качества след 7 дни.
Експлоатация и поддръжка	Специални мерки за експлоатация и поддръжка не се налагат. Евентуални повреди по мазилката, получени при експлоатацията (пробиване на отвори, ремонти и др.) се възстановяват по нормалната технология на основното полагане, без гаранция за постигане на желанийт ефект.

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Безопасност на труда и екология

BAUMASTER

“Baumaster” – силиконова мазилка не съдържа вредни за здравето вещества и не отделя вредни вещества, замърсяващи околната среда. При попадане на пръски в очите да се направи обилна промивка с вода. След работа ръцете да се измиват с вода. Желателно е преди започване на работа да се ползват биологични ръкавици, а след работа да се използват смазващи средства – крем за ръце, вазелин или др. Да се спазват общите изисквания за безопасно извършване на СМР съгласно правилника за безопасност на труда при извършване на СМР.
Екология – отпадъците от неизползваните строителни разтвори да не се изхвърлят във водата и почвата.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com