SOUDAL

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ФАЯНСОВО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ 24A

Дата: 18.09.2014

Технически характеристики:

Основа Стерил-акрилна	Основа Стерил-акрилна
Консистенция Паста	Консистенция Паста
Система на втвърдяване Физическо изсъхване	Система на втвърдяване Физическо изсъхване
Отворено време* Около 15 мин.	Отворено време* Около 15 мин.
Време на изсъхване Около 24 часа	Време на изсъхване Около 24 часа
Якост на сцепление (DIN 18156) Около 3,0 N/mm2	Якост на сцепление (DIN 18156) Около 3,0 N/mm2
Специфично тегло (DIN 53479) Около 1,6 g/cm3	Специфично тегло (DIN 53479) Около 1,6 g/cm3
Температурна устойчивост -20°C до + 70°C	Температурна устойчивост -20°C до + 70°C
Съдържание на твърди частици Около 82%	Съдържание на твърди частици Около 82%
Разход 1000 – 1500 g/m2	Разход 1000 – 1500 g/m2

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:
Super Tile Adhesive 24A е готово за употреба лепило, предназначено за лепене на стенни и подови плочки.

Характеристики:
- паста готова за употреба
- висока якост на връзката
- еластичност
- водоустойчивост
- незапалимост

Приложения:
За лепене на керамични стенни и подови плочки.
Подходящо и за лепене на плочки върху плочки, ако обратната страна на плочката, върху която ще се нанася продуктът, е с пореста повърхност.
Подходяща за лепене на плочки в кухни и/или влажни места.

Опаковка:
Цвят: бял
Опаковка: 310 мл

Нанасяне:
Метод: Нанесете лепилото върху повърхността с помощта на назъбена мистрия (3-8 мм, в зависимост от размера на плочките). Не нанасяйте излишни количества от лепилото, които не могат да се покрият в рамките на 10 минути. Поставете плочката върху лепилото и притиснете.
Температура: +5°C до +30°C
Почистване: Невтвърдено, лепило Super Tile Adhesive 24A може да се почисти от инструментите и плочките с вода. Втвърденото лепило се отстранява механично.
Възстановяване: със същия материал

Съхранение:
18 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C. Да не се излага на замръзване.

Повърхности:
Вид: пореста повърхности - камък, тухла, бетон, мазилка, талашит, дърво и др. Поне една от повърхностите трябва да бъде пореста, в противен случай скоростта на втвърдяване ще бъде значително по-бавна. Състояние на повърхността: чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена
Подготовка: Препоръчва се силно пореста повърхности да се грундират.
Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Забележки:
- Обикновено фугите могат да се залеят с циментов разтвор след 24 часа
- При лепене на плочки върху плочки скоростта на втвърдяване може да бъде по- бавна. Това зависи от шупливостта на обратната страна на залепваната плочка и шупливостта на съществуващата основа.
- Скоростта на втвърдяване при лепене на плочки върху плочки е по-бавна, когато плочките са големи и имат тесни фуги. В такива случаи втвърдяването на лепилото може да отнеме няколко дни.
- Уверете се, че лепилото се е втвърдило достатъчно преди заливане на фугите.
- Не използвайте продукта за приложения, които предполагат продължително потапяне във вода.

Препоръки за безопасност:
Приложете обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.