SOUDAL

ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

ПАРКЕТЕН УПЛЪТНИТЕЛ

Дата: 17.09.2014

Технически характеристики:

Основа	Акрилна дисперсия
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване
Формиране на външния слой (20°C/65% отн. влажност)	Около 20 мин.
Свиване (DIN 52451)	15%
Специфично тегло (DIN 53 479 B)	1.5 g/ml
Температурна устойчивост	- 20°C до + 80°C
Максимално допустима деформация	15%

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:
Parquet Seal е висококачествен пластично еластичен 1-компонентен уплътнител на полиакрилна основа.

Характеристики:
Без разтворители и силикон
Може да се боядиса след втвърдяване
Може да се лакира след втвърдяване
Без мирис

Приложения:
Уплътняване на фуги с еластичност до 15%;
Уплътняване на фуги при поставяне на паркет или ламинат;
Уплътняване на свързващи фуги между подови настилки с паркет, первази и стени;
Подходящ за уплътняване на цепнатини в дървени подови настилк.

Опаковка:
Цвят: светъл дъб, дъб, бук, тик, кехлибар, череша
Опаковка: флакон 310 мл.

Съхранение:
12 месеца в неотворен флакон или туба на хладно и сухо място при температури между +5°C и +25°C. Пазете от измръзване!

Повърхности:
Вид: Всички видове дървени и ламинирани подови настилки и порести строителни подложки
Състояние на повърхността: чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена.

Нанасяне:
Метод: ръчен или пневматичен пистолет. Нанесете уплътнителят и изравнете с шпатула. Нанесете втори слой уплътнител в случай на прекомерно свиване. Пълно втвърдяване след 24 часа.
Температура на нанасяне: +5°C до +30°C.
Почистване: Невтвърденият уплътнител Parquet Seal може да се отстрани от инструментите и паркета с вода. Втвърденият уплътнител се отстранява механично.
Възстановяване: с уплътнител Parquet Seal

Размери на фугите:
Минимална широчина: 5 мм
Максимална широчина: 20 мм
Минимална дълбочина: 5 мм
Препоръчителна ширина = дълбочината

Препоръки за безопасност:
Приложете обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета

Забележки:
Не използвайте за приложения, свързани с продължително потапяне във вода
Parquet Seal е съвместим с повечето видове лакове и може да се лакираЛакът трябва да бъде достатъчно еластичен, за да покрие пластично еластичния уплътнител.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.