

24A SUPERTEGELLIJM

Revisie: 09/01/2007

Pagina 1 van 2

Technische gegevens:

Basis	Styreenacrylaat
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Classificering conform NBN EN 12004	D1T
Afschuif (EN1308)	< 0,5 mm
Open tijd (EN1346)	Minimaal 20 min.
Droogtijd (*)	Ca. 24h
Afschuifsterkte (EN1324)	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Afschuifsterkte na veroudering (EN1324)	$\geq 1\text{N/mm}^2$
Dichtheid	Ca. $1,58\text{g/cm}^3$
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +70°C (uitgehard)
Vaste stof-gehalte	85%
Verbruik (*)	Mozaïek tegels ca. 1000 g/m^2 Wandtegels met vlakke rugzijde ca. 1200 g/m^2 Wandtegels met geprofileerde rugzijde ca. 1500 g/m^2

(*) deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat

Product:

Supertegellijm 24A is een elastische gebruiksklare pastalijm, conform NBN EN 12004 D1T, voor de verlijming van wand- en vloertegels binnenshuis.

Eigenschappen:

- Gebruiksklare pasta
- Hoge (aanvangs)kleefkracht
- Licht verwerkbaar
- Lange inlegtijd
- Gering verbruik
- Elastisch
- Watervast

Toepassingen:

Verlijmen van alle mogelijke keramische wand- en vloertegels alsmede steenstrips
Geschikt voor het verlijmen op alle niet-werkende en sommige werkende ondergronden
Indien de rug van de te verlijmen tegel poreus is, is tegel op tegel verlijming eveneens mogelijk
Geschikt voor het plaatsen van tegels in o.a. keukens en vochtige ruimten in zowel woning-, hoog-, en utiliteitsbouw

Leveringsvorm:

Kleuren: grijs

Verpakking: kunststofpot 1kg, emmer 5kg, 15kg

Houdbaarheid:

Minstens 18 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 – 25°C.

Ondergronden:

Aard: poreuze ondergronden zoals baksteen, steen, beton, pleisterwerk en hout.

Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij

Voorbehandeling: bij sterk zuigende ondergronden het oppervlak voorstrijken met voorstrijkmiddel.

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking:

Aanbrengmethode: Breng de lijm met behulp van een lijmkam (3-8 mm, afhankelijk van de tegelgrootte), onder een hoek van 60°, op de ondergrond aan.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

24A SUPERTEGELLIJM

Revisie: 09/01/2007

Pagina 2 van 2

Breng hierbij niet meer lijm op de ondergrond aan dan het gedeelte wat binnen ca. 20 minuten ingelegd kan worden. Tegel met een schuivende beweging in de lijmlaag plaatsen en goed aandrukken.

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C

Reinigingsmiddel: Super Tegellijm 24A kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van tegels en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde lijm kan mechanisch verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.
Raadpleeg de verpakking voor meer informatie.

Belangrijk:

- Eventuele correcties uitvoeren binnen 15 minuten.
- Op gesloten ondergronden de lijm max. 10-15 minuten laten 'aantrekken', alvorens de tegels te plaatsen.
- Bij tegel-op-tegel-verlijming is de uithardingssnelheid van de lijm afhankelijk van de porositeit van de rugzijde van de tegel en ondergrond.
- Bij tegel-op-tegel-verlijmingen is de droogtijd tevens afhankelijk van de tegelgrootte en voegbreedte, met een minimum van enkele dagen.
- In een zeer vochtige omgeving kan de droging meerdere dagen duren.
- Algemeen kunnen de voegen na 24 uur ingewassen worden met voegvulmiddel.
- Alvorens de voegen op te vullen, moet men zich ervan vergewissen dat de lijm voldoende hechting heeft.
- Niet geschikt voor buitentoepassingen

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.