

**DAKKIT**

Revisie: 15/06/2005

Pagina 1 van 1

**Technische gegevens:**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Basis                           | Bitumen-elastomeer |
| Consistentie                    | Stabiele pasta     |
| Uithardingssysteem              | Fysische droging   |
| Huidvorming                     | Na 30 min.         |
| Dichtheid                       | Ca. 1,3 /mL        |
| Temperatuursbestendigheid       | -20°C tot +80°C    |
| Maximale toelaatbare vervorming | 7,5 %              |

**Product:**

Dakkit is een plasto-elastische, 1-component voegkit op basis van bitumene-elastomeren.

**Eigenschappen:**

- Hecht zeer goed op bitumineuze ondergronden
- Oplosmiddelhoudend
- Goede, universele hechting, zelfs op natte ondergronden
- Ongevoelig voor vorst

**Toepassingen:**

Afdichtingskit bij scheuren en naden  
Reparatieproduct voor lekken  
Koudlijm voor roofing

**Leveringsvorm:**

Kleuren: zwart  
Verpakking: koker 310mL

**Houdbaarheid:**

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

**Ondergronden:**

Aard: alle bouwondergronden

Toestand: schoon, stof- en vetvrij, mag vochtig zijn

Voorbehandeling: geen

Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

**Verwerking:**

Aanbrengmethode: hand- en pneumatisch kitpistool

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C

Reinigingsmiddel: white-spirit onmiddellijk na gebruik

Afwerking: met zeepoplossing voor oppervlakedroging

Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

**Veiligheidsaanbevelingen:**

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.