



ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА ДЪРВО 66A

Дата: 22.09.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	Полиуретан
Консистенция	Течност
Система на втвърдяване	Влажност
Отворено време*	15 мин.
Време на натиск	Минимум 3 ч.
Сила на натиск	Около 1 кг/см ²
Плътност (DIN 53479)	1.1 гр./мл.
Водоустойчивост (съгласно DIN EN 204)	D4
Температурна устойчивост	-30°C до + 100°C
Якост на срязване	> 10 N/mm ²
Съдържание на твърди частици	95%
Водоустойчивост (съгласно DIN EN 204)	D3

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

66A Waterproof Wood Adhesive е 1-компонентно готово за употреба лепило на полиуретанова основа с отлична водоустойчивост.

Характеристики:

- Лесно се нанася
- Професионално качество
- Способност да запълва кухини
- Бързо изсъхване
- Водоустойчивост: D4 (DIN EN 204)
- Може да се използва върху влажно дърво

Опаковка:

Цвят: кафяв

Опаковка: пластмасова туба от 750гр.

Съхранение:

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C.

Приложения:

Вътрешни приложения, изложени на често и дълготрайно въздействие на влага или вода. Външни приложения, които са изложени на въздействието на атмосферните условия.

При производство на рамки за врати и прозорци, отговарящи на изискванията на клас D4 съгласно EN204.

Скрепяване на дървени елементи в строителството

Повърхности:

Вид: различни видове порести и непорести повърхности – дърво, бетон, тухли и други материали, употребявани в строителството.

Не е одходящо за полиетилен (PE) и полипропилен (PP).

Състояние на повърхността: чиста, обезмаслена и обезпрашена.

Подготовка: При леко овлажняване на повърхността/те се подобрява скоростта на втвърдяване, както и запълващите способности на продукта, тъй като под въздействието на влага, лепилото се разпенва и прониква в кухините.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Нанасяне:

Метод: Нанесете лепилото с помощта на четка или гребен върху една от повърхностите. Прикрепете повърхностите една към друга за около 15 минути и ги оставете притиснати за минимум 3 часа. Притискането на материалите докато трае процесът на втвърдяване е необходимо за достигане на най-висока крайна якост на залепването. Температура: +5°C до +35°C

Почистване: Може да почистите инструментите и материалите от невтвърдено 66A Waterproof Wood Adhesive с Soudal Gun и Foam Cleaner. Втвърденото лепило се отстранява механично.

Възстановяване: с 66A Waterproof Wood Adhesive.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми. Носете защитни ръкавици.

За повече информация вижте етикета.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опити, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.