

# TEKAPUR STANDARD (hand held)

## СВОЙСТВА

Tekapur Standard hand held осигурява добра шумо- и топлоизолация. Прилепва добре към повечето строителни материали, като например дърво, бетон, газобетон, тухли, метал и алуминий, но не прилепва към полиетилен, силикон и тефлон.

## ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

GEV-EMICODE EC-1 PLUS (very low emission)

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се в строителството за уплътняване, запълване, изолация, монтаж и вграждане (рамки на прозорци и каси на врати). Осигурява бързо запълване и уплътняване за защита от студ, течение и шум. Използва се и за топлоизолация на водопроводни инсталации и отоплителни системи, закрепване на електроинсталации, вентилационни системи и др.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                   |                                                                             |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Вместимост               | FEICA OCF TM 1003 | 33–38 л (свободно пенлива) (750 ml)                                         |
| Плътност на паята        | FEICA OCF TM 1019 | 20–25 кг/м <sup>3</sup>                                                     |
| Работна температура      |                   | мин. +5°C (повърхност),<br>20–25°C (флакон)                                 |
| Време за стягане         | FEICA OCF TM 1014 | 5–10 мин.                                                                   |
| Време за рязане          | FEICA OCF TM 1005 | 25–30 мин.                                                                  |
| Време за втвърдяване     |                   | 1,5–5 часа, в зависимост от<br>температурата и влагата<br>от -40°C до +90°C |
| Температурна устойчивост |                   | макс. ±5%                                                                   |
| Стабилност на размерите  | FEICA OCF TM 1004 | макс. 1 об. %                                                               |
| Абсорбция на влага       | DIN 53428         | 0,04–0,05 MPa                                                               |
| Якост на натиск          | FEICA OCF TM 1011 | 0,12–0,14 MPa                                                               |
| Якост на опън            | FEICA OCF TM 1018 | 20–25%                                                                      |
| Удължение при скъсване   | FEICA OCF TM 1018 | 0,039 W/(mK) при 20°C                                                       |
| Топлопроводимост         | DIN 52612         | F                                                                           |
| Клас на възпламеняемост  | EN 13501-1        |                                                                             |



**Tekapur Standard** hand held е еднокомпонентна полиуретанова пена, която се втвърдява от влагата във въздуха.



Hand held



Звукова  
изолация



Топлоизолация

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Основите трябва да бъдат чисти, без прах, мазнини и други замърсявания. Сухите и порьозни основи се навлажняват с вода. Съдържанието на флакона трябва да бъде със стайна температура. Ако флаконът е по-студен, поставете го за около 20 минути в топла вода, най-много 40°C. Преди употреба обърнете флакона с вентила надолу и го разклатете добре. Свалете предпазната капачка и завинтете накрайника с тръбичка. Обърнете флакона с вентила надолу и започнете да нанасяте пяната, като натискате вентила. Отворът се запълва само частично, тъй като обемът на пяната се увеличава от 2 до 3 пъти. При запълване на отвори, по-големи от 5 см, нанасянето става на слоеве. Вторият слой се нанася след втвърдяването на първия. Втвърдяването може да се ускори, като пяната се напръска с вода. Втвърдената пяна трябва да се предпазва от УВ лъчи. Когато пяната се втвърди, се изрязва с остър нож. След това можете да започнете довършителните работи – да я покриете с гипсова замазка, подходяща уплътнителна маса, да я облепите, боядисате и т.н. Ако не използвате целия флакон, почистете вентила и накрайника с тръбичка с почистващ препарат Tekapur Cleaner. Втвърдената пяна може да бъде отстранена само с механични средства.

## ОПАКОВКА

- аерозолен флакон от 750 мл, 650 мл, 500 мл, 300 мл, 250 мл
- възможни са и други опаковки по договоране

## СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

18 месеца (от +5°C до +25°C), кратковременно и при по-ниска температура (напр. при транспортиране).

Високата температура съкращава срока на годност.

Флаконите трябва да се съхраняват в изправено положение.

## ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на ТКК.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



FEICA is the Association of the European Adhesive and Sealant Industry and is a multinational association representing the European Adhesive and Sealant Industry. All Feica standards for PU foam are available on:  
<http://www.feica.eu/our-industry/pu-foam-ocf/ocf-test-methods.aspx>