Технически характеристики

Грунд General Membrane битумен на бензинова основа 20 кг, черен, Eco Primer Rapid



ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ПРИЛОЖЕНИЕ

General Rapid Primer се използва за обезпрашаване на основата и намаляване на порьозността на плоски повърхности от бетон и метал, което позволява отличното сцепление при газопламъчно полагане на битумни мембрани -повече отколкото при полагане със студено битумно лепило General Glue. General Rapid Primer се използва за грундиране на сутеренни стени и фундаменти, като създава водоплътност на бетонни повърхности, дърво и метал, както и за защита на тръби и метални резервоари, разположени под земната повърхност. Преди полагане на грунда е важно повърхностите да бъдат сухи, почистени от мазни петна и прахови частици.

General Rapid Primer е готов за използване. Грундът се нанася с помощта на четка, спрей или валяк. Преди полагането на битумни хидроизолационни мембрани посредством пълно газопламъчно залепване е задължително основата да бъде суха. В противен случай по-добрият вариант е да се премине към използването на битумен грунд за влажни повърхности. Времето за съхнене зависи от порьозността на бетона, дебелината на слоя и температурата - както на повърхността, така и на околната среда. Обикновенно времето за съхнене е в рамките на час след полагане. При по-голяма дебелина на слоя или при порьозна основа, времето за съхнене може да се увеличи от 2 до 4 часа. Разходната норма на грунда варира от 200 до 350 g/m2. Инструментите се почистват лесно със синтетични разредители.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид: Черна течност

Плътност при 20 oC: EN ISO 2811-1 0,93 kg/l ±0,03

Сухо вещество при 130 oC: EN ISO 3251 38% - 42%

Вискозитет Din 4 при 20 oC EN ISO 2431 11" - 15"

Температура на огъваемост на оксидирания битум -10 oC

Проникване на битума в основата при 25 oC 15 - 20 dmm

Температура на разтичане на битума 90 - 100 oC

Време за съхнене : 30 - 60 min

Време за съхнене до степен на спиране на лепене при докосване: 10 - 140 min

Точка на възпламеняване : < 23 oC

Самозапалимост > 200 o C pH при 20 oC: неутрално

Стабилност в оригинално затворен съд: 12 месеца

Продукт: Грунд General Membrane битумен на бензинова основа 20 кг, черен, Eco Primer Rapid
Категория: Грундове за основа
Бранд: Марка General Membrane
Категория бранд: Грунд General Membrane

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com