



DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS
 Altri trattamenti a richiesta
 AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS
 Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
7049	EN ISO 7049 ex 6954	EN ISO 7049 ex 7981

MATERIALE	ACCIAIO CEMENTATO	
MATERIAL	STEEL HARDENED	
PROPRIETÀ MECCANICHE	SECONDO	ISO 2702
MECHANICAL PROPERTIES	ACCORDING TO	
ACCIAIO	C15	
STEEL		
TOLLERANZE	SECONDO	ISO 4759-1 CAT A
TOLLERANCES	ACCORDING TO	

d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
N ISO	2	4	6	7	8	10	12	14
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
K max	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
K min	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
r	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
r1	3,4	4,4	5,4	5,8	6,2	7,2	8,2	9,5
N° Phillips	1	1	2	2	2	2	3	3

l = LUNGHEZZA / LENGTH	l mm	l inches								Kg
	4,5	3/16"		0,16	0,33					
6,5	1/4"		0,20	0,40	0,64	0,86	1,02			
9,5	3/8"		0,26	0,51	0,79	1,05	1,22	1,85		
13	1/2"		0,33	0,63	0,97	1,27	1,46	2,20	3,20	3,90
16	5/8"		0,39	0,74	1,12	1,46	1,67	2,50	3,60	4,44
19	3/4"			0,85	1,27	1,65	1,88	2,80	4,00	4,98
22	7/8"			0,96	1,42	1,84	2,10	3,10	4,38	5,52
25	1"			1,07	1,57	2,03	2,30	3,40	4,76	6,06
32	1"1/4			1,33	1,92	2,47	2,80	4,10	5,67	7,32
38	1"1/2			1,44	2,22	2,85	3,17	4,70	6,45	8,40
45	1"3/4				2,57	3,30	3,65	5,40	7,30	9,66
50	2"				2,82	3,62	3,99	5,90	7,95	10,56