



Технически характеристики

Механични стойности за OSB 2

тип характеристика	норма	мерна единица	дебелина		
			минимална дебелина, мм		
			6 до 10	>10 < 18	18 до 25
Плътност	EN 323	kg/m ³	640+/-10%	640+/-10%	640+/-10%
Якост на огъване	EN 310	N/mm ²	11	10	9
Модул на еластичност - главна ос	EN 310	N/mm ²	3500	3500	3500
Модул на еластичност - малка ос	EN 310	N/mm ²	1400	1400	1400
Якост на разлепване	EN 319	N/mm ²	0.34	0.32	0.30
Набъбване - след 24 часа	EN 317	%	20	20	20