

**Електроди Esab заваръчни 4x350 мм, 5.4 кг, 200 А, рутилови,  
OK 46.00**



Redrying temperature, °C 70-80

Redrying time, hours 1

Recovery 95%

Diameter, mm	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0
Length, mm	300	300	350	350	350	350
Arc voltage, V	26	25	22	22	22	24
Welding current, A	30-60	50-70	60-100	80-150	100-200	150-290
N. Kg weld metal/kg electrodes	0,63	0,60	0,65	0,65	0,60	0,60
B. No. of electrodes/kg weld metal	263	172	86	53	39	24
H. Kg weld metal/hour arc time	0,38	0,55	0,80	1,30	1,60	2,30
T. Burn-off time, s/electrode	36	38	50	57	65	87

Продукт: [Електроди Esab заваръчни 4x350 мм, 5,4 кг, 200 А, рутилови, ОК 46.00](#)

Категория: [Електродьгово заваряване](#)

Бранд: [Esab](#)

Категория бранд: [Електроди Esab](#)