

Текстолит на пръти

Текстолитовите пръти с кръгло сечение са получени чрез пресоване в пресформа на памучна тъкан, импрегнирана с термореактивна смола от фенолен тип. Произвеждат се с размери от Ø 10 до Ø 200. Ползват се за направа на зъбни козела, втулки, шайби, оси, лагери - изолатори за машини и апарати.

Физико-механични характеристики

- **Плътност – 1,25-1,4 g/cm³**
- **Якост на огъване – 88 МПа**
- **Пробивно напрежение паралелно на слоевете при (в масло 20+/-5°C) - 10 kV**
- **Цвят - натурален**
- **Стандартна дължина – 1000 мм**