ЕЛАСТА

"Изомакс ЕЛАСТА" е финодисперсна система от битум, модифициран със SBS каучук, емулгатор, влакна, пълнители и вода. Течно-пластична маса в различни цветове. След изсъхване придобива еластични свойства.

Предимствата

Гъвкавост. Комбинацията от специален каучук и милиони фини влакна в състава ѝ осигурява получената мембрана да се деформира заедно с основата, без да се напуква и отделя, независимо от атмосферните условия и температурните промени. **Лесен за нанасяне.** "Изомакс ЕЛАСТА" се нанася бързо и лесно с четка. **Бързо съхнене.** Покритието изсъхва за около 4 часа, улеснява технологията на полагане, пести време и труд. **Позволява на основата да диша.** Изсъхналият слой има микропореста структура, което му позволява да пропуска водните пари. **Устойчив на UV лъчи.** Хидроизолациите с "Изомакс ЕЛАСТА" са устойчиви на вредното влияние на UV радиацията, благодарение на своята специфична структура (малки битумни капчици, защитени със слой неорганичен емулгатор), която осигурява дълготрайност на материала над 15 години. **Негорим и екологичен.** Продуктът не съдържа органични разтворители, не е пожароопасен и е безопасен за здравето и околната среда.

Приложения

- Хидроизолация на нови плоски и наклонени стоманобетонни покриви
- Ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации
- Хидроизолация на фундаменти на сгради
- Външни фасадни фуги
- Хидроизолация на топлоизолации от всякакъв вид
- Изолация на бани, басейни и вътрешни помещения
- Хидроизолация на ламаринени покриви
- Ремонт на покриви с битумни керемиди



Начин на употреба

Качествените характеристики на "Изомакс ЕЛАСТА" са гарантирани при точното спазване на технологията на полагане: Повърхността, върху която ще се нанася "Изомакс ЕЛАСТА" се почиства добре. Маркират се критичните места чрез цветен спрей, креда или по друг, удобен начин. Преди употреба, хидроизолационната паста се разбърква добре! Полага се при температура на въздуха от 5^0C до 30^0C. Ремонтирайте разлепените шевове, снадки, пукнатини, мехури, бордове и участъци с по-напреднал стадий на повреди чрез усилване с армиращ материал - полиестерен воал или мрежа и паста "Изомакс ЕЛАСТА". Така обработени, тези места стават най-здравите и сигурни участъци върху целия покрив.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Нанася се с четка с дълъг косъм грунд от паста и вода (1:1) върху цялата повърхност. След изсъхване на грунда (около 30 мин.), се полагат 2-3 слоя паста "Изомакс ЕЛАСТА" с дебелина около 1,5 мм за всеки слой. Изчаква се пълното изсъхване на всеки слой, преди да се нанесе следващия (около 4 часа - при температура 23^0C и влажност на въздуха 50%). При нова хидроизолация, можете да армирате между първи и втори слой паста с полиестерен воал или мрежа, като нанесете най-малко 3 слоя паста. С помощта на цветните пасти (200 гр/м^2), се осигурява естетичен вид и допълнителна защита на хидроизолацията срещу UV лъчи. До изсъхване на покритието да се предпазва от дъжд и замръзване!

Цветове

"Изомакс ЕЛАСТА" се произвежда в четири основни цвята. Цветовете сив, червен и зелен се полагат като завършващ слой.

Опаковки

- пластмасови съдове - 10 кг и 20 кг
- полиетилен-полипропиленови чували - 25 кг и 40 кг

Разходни норми

- ремонт - 3-4 кг/м^2
- нови покривни хидроизолации - 4-5 кг/м^2
- подземни хидроизолации - 4 кг/м^2
- за ламаринени покриви - 3 кг/м^2

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com