

- В случай на натрупване на прах, пясък и кал върху залепващата повърхност на **Mapeproof FBH**, измийте повърхността с водоструйка, за да осигурите правилно свързване към налятия бетон.

ОПАКОВКА

Mapeproof FBH се доставя на ролки с площ 20 m² (широчина 1 m).

СЪХРАНЕНИЕ

Mapeproof FBH може да се съхранява в продължение на 24 месеца, в оригиналната си опаковка на сухо място при температури от +10°C до +30°C.

Не подреждайте палетите един върху друг по време на транспортиране и съхранение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Mapeproof FBH е изделие и съгласно действащите европейски регламенти (Регл. 1906/2007/CE - REACH) не изисква изготвяне на информационен лист за безопасност.

По време на употреба е препоръчително да се използват защитни очила и ръкавици и да се спазват изискванията за безопасност на работното място.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид/материал:	Страна в контакт с положения бетон: бял нетъкан полипропиленов текстил Страна в контакт с основата: бял синтетичен лист от полиетилен с висока плътност (HDPE)
Широчина на ролката:	1 m (0.9 + 0.1 самозалепващ се кант)
Номинална дебелина:	1.25 mm
Тегло:	≥ 0.9 kg/m ²

ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Температура на полагане:	от 0°C до +40°C
--------------------------	-----------------

КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивост на хидростатично налягане (без надлъжна миграция на вода), съгласно ASTM D 5385 mod.:	≥ 7 bar
Коефициент на дифузия на газ радон:	1.01 E-13 m ² s ⁻¹
Адхезия към бетон (ASTM D 903):	> 1000 N/m ⁽¹⁾
Адхезия на презастъпванията (ASTM D 1876):	500 N/m
Устойчивост на натоварване (ASTM E 154):	≥ 1000 N

Технически характеристики	Метод на изпитване	Изисквания съгласно EN 13967	Характеристики на Mapeproof FBH
Водоплътност:	EN 1928 (метод B)	24 часа при 60 kPa	тестът е издържан
Видими дефекти:	EN 1850-2	няма	няма
Якост на опън:	EN 12311-2 (метод B)	Декларирани стойности от производителя	надлъжно: ≥ 25 N/mm ² напречно: ≥ 25 N/mm ²
Удължение при скъсване:	EN 12311-2 (метод B)		надлъжно: ≥ 600% напречно: ≥ 600%
Пропускливост на водни пари S _D :	EN 1931 (метод B)		567 m

Устойчивост на статично натоварване:	EN 12730		Метод В 20 kg товар: тестът е издържан
Устойчивост на разкъсване (със стебло на гвоздей):	EN 12310-1		надлъжно: ≥ 700 N напречно: ≥ 700 N
Якост на опън на снадите:	EN 12317-2		≥ 500 N/50 mm
Устойчивост на удар:	EN 12691		Метод А 400 mm височина: тестът е издържан Метод В 1250 mm височина: тестът е издържан
Водонепропускливост след изкуствено стареене:	EN 1296, тест съгласно EN 1928	Непропускливост след 24 часа при 60 kPa	тестът е издържан
Водонепропускливост след контакт с химически агенти:	EN 1847, тест съгласно EN 1928	Непропускливост след 24 часа при 60 kPa	тестът е издържан
Съвместимост с битум:	EN 1548, тест съгласно EN 1928	Непропускливост след 24 часа при 60 kPa	тестът е издържан
Реакция на огън:	EN 13501-1	Евроклас	Е

⁽¹⁾ Адхезията на мембраната към бетон е измерена при 305 mm/min и при стайна температура след втвърдяване в продължение на 28 дни

ВНИМАНИЕ

Въпреки че техническите подробности и препоръки, съдържащи се в този лист с данни за продукта, отговарят на най-доброто от нашите познания и опит, цялата горепосочена информация трябва във всеки случай да се приема само като ориентиrowъчна и подлежи на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; поради тази причина всеки, който възнамерява да използва продукта, трябва предварително да се увери, че е подходящ за предвиденото приложение.

Моля, направете справка с актуалната версия на техническия лист, който можете да намерите на нашия уебсайт www.mapei.bg

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на този лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг документ, свързан с проекта, но полученият документ няма да допълва или заменя изискванията на ЛТД, които са в сила по време на полагането на продукта MAPEI.

Най-актуалната версия на ЛТД може да бъде изтеглена от нашия уебсайт www.mapei.bg.
ВСЯКАКВА ПРОМЯНА ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА MAPEI.

Mapei Bulgaria E.O.O.D.

Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес център, ет. 4, офис 402, 1715 – София, България



+359 (2) 4899775



www.mapei.bg



info@mapei.bg

7569-08-2025 -BG

Всяко възпроизвеждане на публикуваните тук текстове, снимки и илюстрации е забранено и подлежи на съдебно преследване

