

**SCHEDA TECNICA DI CONFORMITA'**

PRODOTTO

Sagitta V 4 Kg

ST 003

EMISSIONE

IT-00-05/06



**GENERAL**  
MEMBRANE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| DESCRIZIONE DELLA PROVA                                          | NORMA DI RIFERIMENTO | U/M    | VALORI NOMINALI | TOLLERANZE     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------|
| Difetti visibili                                                 | UNI EN 1850-1        | Visiva | Assenza difetti |                |
| Lunghezza                                                        | UNI EN 1848-1        | m      | 10,00 -1%       | valore minimo  |
| Larghezza                                                        | UNI EN 1848-1        | m      | 1,000 -1%       | valore minimo  |
| Rettilinearità                                                   | UNI EN 1848-1        | mm     | 20 mm x 10 m    | valore massimo |
| Massa areica                                                     | UNI EN 1849-1        | Kg/mq  | 4               | ± 10%          |
| Impermeabilità all'acqua metodo A                                | UNI EN 1928          | kPa    | 60              | valore minimo  |
| Comportamento al fuoco esterno                                   | EN 13501-5           | B roof | F Roof          |                |
| Reazione al fuoco                                                | EN 13501-1           | Classe | F               | Passa          |
| Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo | UNI EN 12311-1       | N/50mm | 300 / 200       | ± 20%          |
| Allungamento a rottura longitudinale / trasversale               | UNI EN 12311-1       | %      | 2 / 2           | -2 assoluto    |
| Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale            | UNI EN 12310-1       | N      | 70 / 70         | - 30%          |
| Flessibilità a freddo                                            | UNI EN 1109          | °C     | 0               | valore minimo  |
| Stabilità di forma a caldo                                       | UNI EN 1110          | °C     | 110             | valore minimo  |

**ALTRE INFORMAZIONI**

|                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice di notifica O.N.       | 0120                                                                                                                                                                                                       |
| Numero certificato FPC        | GB06/69203                                                                                                                                                                                                 |
| Norma prodotto di riferimento | EN 13707                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di armatura              | Velo vetro rinforzato                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di mescola               | Bitume modificato con Polipropilene (BPP)                                                                                                                                                                  |
| Finitura superficiale         | Faccia esterna: inerti, film polimerici PE / PP, TNT polimerici antiaderenti<br>Faccia interna: inerti, film polimerici PE / PP, TNT polimerici antiaderenti                                               |
| Metodo di applicazione        | Per finitura faccia interna con inerti, film polimerici, TNT polimerici antiaderenti:<br>a fiamma leggera di gas propano<br>Per finitura faccia interna con inerti:<br>collanti a caldo, collanti a freddo |
| Destinazione d'uso            | Sottostrati e strati intermedi<br>In ogni caso, per un corretto utilizzo del prodotto, si deve fare riferimento ai documenti tecnici del produttore                                                        |



Legenda simboli:

1 - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Sottostrati e strati intermedi

Ai sensi del D.Lgs. n° 65 del 14 marzo 2003 'Classificazione, etichettatura e imballaggio dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione della Comunità Europea' il prodotto non contiene sostanze pericolose. Conformemente alla norma UNI EN 13707 (ottobre 2004) come fattore di resistenza al passaggio del vapore d'acqua  $\mu$  per questa membrana può essere assunto il valore  $> 20.000$ .

Le membrane bitume polimero fabbricate dalla GENERAL MEMBRANE SpA sono a base di bitume derivante dalla distillazione del greggio petrolifero e non contengono catrame derivante dal carbon fossile, amianto, cloro, oli usati e/o rigenerati, sono riciclabili e non sono rifiuti pericolosi.

La membrana bitume polimero oggetto della presente scheda tecnica non è soggetta all'obbligo di emissione della scheda di sicurezza, per chi ne facesse espressa richiesta è comunque a disposizione una scheda informativa per il corretto uso del prodotto.



[www.generalmembrane.it](http://www.generalmembrane.it)

GENERAL MEMBRANE S.P.A. Via Venezia 28, 30022 Ceggia (Venezia) Italia - Tel. +39.0421.322.000 - Fax +39.0421.322.800 - [www.generalmembrane.it](http://www.generalmembrane.it) - [www.generalSOLARPV.com](http://www.generalSOLARPV.com)

Ташев Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)