



# Семеринг

## Параметри

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Материал:          | NBR   |
| Вътрешен диаметър: | 22 мм |
| Външен диаметър:   | 40 мм |
| Височина:          | 7 мм  |

## Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

Устойчив спрямо въздействието на минерални масла и мазнини, особено хидравлични масла, смазки, бензин, както и други алифатни въглеводороди, киселини и луги, несъдържащи ароматизирани и хлорирани добавки. Добрите механични свойства, като например висока устойчивост на налягане, твърдост и температура ( $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ ) осигуряват на този каучук широк обхват на приложение.

| <u>ПРЕДИМСТВА</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>НЕДОСТАТЪЦИ</u>                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Добра устойчивост на масла и горива</li> <li>Добра устойчивост на температури: <math>-20^{\circ}\text{C}</math> до <math>+120^{\circ}\text{C}</math> в масло</li> <li>Добра устойчивост на опън и износване</li> <li>Слабо подуване във вода</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Слаба устойчивост на атмосферни фактори, озон и светлина</li> <li>Слаба устойчивост на полярни флуиди</li> <li>Слаба устойчивост на хлорирани въглеводороди</li> <li>Слаба устойчивост на ароматични флуиди</li> </ul> |