



# Семеринг

## Параметри

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Материал:          | NBR   |
| Вътрешен диаметър: | 70 мм |
| Външен диаметър:   | 90 мм |
| Височина:          | 10 мм |

## Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

Устойчив спрямо въздействието на минерални масла и мазнини, особено хидравлични масла, смазки, бензин, както и други алифатни въглеводороди, киселини и луги, несъдържащи ароматизирани и хлорирани добавки. Добрите механични свойства, като например висока устойчивост на налягане, твърдост и температура ( $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ ) осигуряват на този каучук широк обхват на приложение.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>ПРЕДИМСТВА</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Добра устойчивост на масла и горива</li><li>• Добра устойчивост на температури: <math>-20^{\circ}\text{C}</math> до <math>+120^{\circ}\text{C}</math> в масло</li><li>• Добра устойчивост на опън и износване</li><li>• Слабо подуване във вода</li></ul> | <b><u>НЕДОСТАТЪЦИ</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Слаба устойчивост на атмосферни фактори, озон и светлина</li><li>• Слаба устойчивост на полярни флуиди</li><li>• Слаба устойчивост на хлорирани въглеводороди</li><li>• Слаба устойчивост на ароматични флуиди</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|