Ceresit

CL 152, CL 53, CL 54, CL 56, CL 57

CL 152 - Хидроизолираща лента
CL 53 - Хидроизолиращ маншет за стени
CL 54 - Хидроизолиращ маншет за подове
CL 56 - Хидроизолиращ елемент за вътрешни ъгли
CL 57 - Хидроизолиращ елемент за външни ъгли

Свойства

- водоплътни
- гъвкави
- залепват трайно
- устойчиви на скъсване
- устойчиви на стареене

Област на приложение

За водоплътно запечатване на разширителни и съединителни фуги, около тръби, сифони и ъгли на помещения в комбинация с водонепропускливи гъвкави изолиращи продукти, напр. CL 50, CL 51, CE 49 и CU 23, под керамични облицовки. За употреба на открито и закрито.
За употреба върху стени и подове.

Употреба

CL 152, CL 53, CL 54, CL 56 и CL 57 се полагат в средата на първия изолиращ слой, който се покрива с втори такъв. Най-напред хидроизолацията се намазва по повърхността, тогава се полага изолиращата лента/маншет и отгоре отново се нанася хидроизолиращият материал (не се покрива цялата площ). CL 51 се използва само в сухи условия, при температури между +5°C и +35°C.

Препоръки

Наред с тези указания да се имат предвид и предписанията на строителните организации/сдружения, както и съответните стандарти. Посочените тук свойства се основават на практическия опит и техническите изпитания на производителя, който гарантира качеството на продукта, но не може да оказва влияние върху условията и начина на неговата употреба. В случай на

съмнение се препоръчва да се направят самостоятелни проби за пригодността на материала за конкретното приложение. При необходимост потърсете техническа консултация.

Съхранение

На сухо.

Опаковки

CL 152: ролки от 10 m и 50 m.
CL 53: 15 бр. в опаковка.
CL 54: 5 бр. в опаковка.
CL 56: 10 бр. в опаковка.
CL 57: 10 бр. в опаковка.

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com

Технически данни

База:	Покрита с каучук полиестерна тъкан
Максимална якост на опън (DIN EN ISO 527):	
- надлъжна	ок. 67 N/15 mm
- напречна	ок. 25 N/15 mm
Максимална еластичност (DIN EN ISO 527):	
- надлъжна	ок. 37%
- напречна	ок. 127%
Водоплътност (DIN 16 726, par. 5.11, 7 дни, 1,5 бара):	водонепроницаема
Размери:	
CL 152:	120 mm
CL 53:	120 x 120 mm
CL 54:	425 x 425 mm
CL 56:	145 mm
CL 57:	145 mm
CL 53 (маншет за ВиК изводи):	1/2 mm
Термоустойчивост:	от -30°C до +80°C
Поведение при полагане при ниски темпуратури (-30°C) (DIN EN 1876-1):	без пукнатини

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Забележка: Настоящото техническо описание отменя и замества всички предишни издания.

Хенкел България ЕООД, 1700 София, бул. Симеоновско шосе 120, тел.: 02/ 806 39 00, факс: 02/ 806 39 38, www.ceresit.bg

Изд.12/09