



Баумит СтарТекс

Baumit StarTex



Продукт

Алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна за Баумит интегрирани топлоизолационни системи. Изпитана по ETAG 004.

Състав

Стъклени нишки с изкуствено покритие от SBR (стирол-бутадиенов каучук).

Свойства

Съответствие между натоварването и удължението при скъсване.

Приложение

За армиране на шпакловки. Основна съставна част при изграждане на армирани хастарни мазилки (армирани слоеве) при интегрираните топлоизолационни системи, както и при други хастарни мазилки.

Технически данни

Широчина на бримките:

около 4 x 4 mm

Маса:

$\geq 145 \text{ g/m}^2$

Сила на скъсване:

$\geq 2000 \text{ N/50 mm}$

Сила на скъсване след стареене:

$\geq 1000 \text{ N/50 mm}$

Остъпъчна якост на скъсване след стареене:

$\geq 50\% / \geq 20 \text{ N/mm}$

Разход:

около $1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ площ

един топ е достатъчен за ок. 45 m^2

Класификация според закона за химикалите

Не се изискват специални обозначения!

Съхранение

Ролките да се съхраняват изправени и на сухо.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория; външен текущ производствен контрол от акредитиран орган.

Форма на доставка

Ролки по 50 m^2 , фолирани (широкина 100 см, дължина 50 m).

Обработка

Повърхностно армиране: След свързване на Баумит лепилото, топлоизолационните плохи се шлайфат и почистват. Фасадните плохи от минерална вата не се шлайфат, а след дюбелирането им се полага допълнителен изравнителен слой (следва да се изчака минимум 3 дни преди последващото полагане на армиран слой). След това по повърхността се изтегля Баумит СтарКонтакт бял / ПроКонтакт, с помощта на неръждаема назъбена шпакла (едрина на гребена 10 mm). В пресния разтвор се интегрират вертикално ивиците Баумит СтарТекс, като се съблюдава да не се образуват гънки и отделните ивици да се застъпват минимум 10 см. Баумит СтарТекс трябва да бъде покрита минимум 1 mm (а в областите на препокриване – минимум 0,5 mm и максимум 3 mm) с Баумит СтарКонтакт бял / ПроКонтакт.

Вложената мрежа се покрива с шпакловъчната смес по метода „мокро в мокро“. Да се избягва прекомерното заглаждане на повърхността. По-големите неравности от гребена се премахват след изсъхване. Преди полагане на последващо покритие, в зависимост от вида на използваната шпакловъчна смес, се изчаква до 7 дни.

Диагонално армиране: В ъглите на прозорци, врати и други места, където се очакват повишени локални напрежения, преди полагането на цялостния армиран шпакловъчен слой, се зашпакловат допълнителни, диагонално разположени ивици от Баумит СтарТекс, с размери минимум 30 x 50 см.

Оформяне на ръбове: При оформянето на ръбове по фасадата чрез ъглов профил с мрежа трябва да се обръща специално внимание, така че мрежата да се интегрира изцяло в шпакловъчния слой. Ако ъглите се оформят без профил, то това става по време на цялостното повърхностно армиране. При това, стъклотекстилната мрежа се прехвърля през ръба от другата страна на минимум 20 см и се застъпва с новата ивица мрежа на минимум 10 см.

Оформяне на вътрешни ъгли: Оформянето на вътрешни ъгли се извършва по същия начин както при външни ъгли без наличие на профил – чрез застъпване на мрежата на минимум 10 см.

Указания и общи положения

Зашита при механично високо натоварени фасади: Преди полагането на основния повърхностен армиран слой се прави предварителен армиран слой с Баумит СтарТекс. Време на изчакване между полагането на двата слоя: 24 часа.

Като допълнение към цитираните норми да се съблюдават и указанията, описани в Баумит Ръководство за полагане на Интегрирани топлоизолационни системи.

По време на полагането и свързването, температура на материала, въздуха и основата трябва да бъдат минимум +5°C. Фасадата да се защити от директно слънце, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи).

По време на интегрирането на мрежата, да се обръща специално внимание, под нея да не остават празни пространства, тя да попада изцяло в слоя шпакловка. При използване на ъглови профили (без мрежа), армиращата мрежа трябва да се обърне поне едностранно през ръба на фасадата.

При зачистване по краищата да се внимава армиращата мрежа да не се нарани или да се отдели от шпакловката.