Технически характеристики

Тел Metalweld заваръчна за ВИГ заваряване на INOX 2 мм, 1 м, MIGWELD 308LSi

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

CHEMICAL COMPOSITION (CAST ANALYSIS) (%)

		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Mo	Cb/Nb	Other elements
RW 307	min	-	4,50	0,30	-	-	17,0	7,0	-	-	-
	max	0,20	7,50	0,65	0,025	0,035	20,0	10,0	-	-	
RW 307 Si	min	-	4,50	0,65	-	-	17,0	7,0	-	-	-
	max	0,20	7,50	1,00	0,025	0,035	20,0	10,0	-	-	
RW 308L RW	min	-	1,00	-	-	-	18,0	9,0	-	-	-
	max	0,03	2,50	0,20	0,025	0,030	21,0	11,0	-	-	
308L AWS RW	min	-	1,00	0,30	-	-	19,5	9,0	-	-	-
	max	0,03	2,50	0,65	0,030	0,030	22,0	11,0	-	-	
308L Si RW	min	-	1,00	0,65	-	-	19,5	9,0	-	-	-
	max	0,03	2,50	1,00	0,030	0,030	22,0	11,0	-	-	
308 H	min	0,04	1,00	0,30	-	-	19,5	9,0	-	-	-
	max	0,08	2,50	0,65	0,030	0,030	22,0	11,0	0,50	-	
RW 309L RW	min	-	1,00	0,30	-	-	23,0	12,0	-	-	-
	max	0,03	2,50	0,65	0,030	0,030	25,0	14,0	-	-	
309 Si RW	min	-	1,00	0,65	-	-	23,0	12,0	-	-	-
	max	0,12	2,50	1,00	0,030	0,030	25,0	14,0	0,75	-	
309L Si RW	min	-	1,00	0,65	-	-	23,0	12,0	-	-	-
	max	0,03	2,50	1,00	0,030	0,030	25,0	14,0	-	-	
309 H RW	min	-	1,00	0,30	-	-	23,0	12,0	-	-	-
	max	0,12	2,50	0,65	0,030	0,030	25,0	14,0	-	-	
309L Mo RW	min	-	1,00	0,30	-	-	21,0	11,0	2,00	-	-
	max	0,03	2,50	0,65	0,030	0,030	25,0	15,5	3,50	-	
310	min	0,08	1,00	0,30	-	-	25,0	20,0	-	-	-
	max	0,15	2,50	0,65	0,030	0,030	28,0	22,5	0,75	-	
RW 312	min	-	1,00	0,30	-	-	28,0	8,0	-	-	-
	max	0,15	2,50	0,65	0,030	0,030	32,0	10,5	0,75	-	
RW 316L RW	min	-	1,00	-	-	-	17,0	11,0	2,00	-	-
	max	0,03	2,50	0,20	0,025	0,030	20,0	14,0	3,00	-	
316L AWS RW	min	-	1,00	0,30	-	-	18,0	11,0	2,00	-	-
	max	0,03	2,50	0,65	0,030	0,030	20,0	14,0	3,00	-	
316L Si	min	-	1,00	0,65	-	-	18,0	11,0	2,00	-	-
	max	0,03	2,50	1,00	0,030	0,030	20,0	14,0	3,00	-	

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Тел Metalweld заваръчна за ВИГ заваряване на INOX 2 мм, 1 м, MIGWELD 308LSi
Категория: Електродъгово заваряване
Бранд: Metalweld
Категория бранд: Тел Metalweld