


Характеристики на POROTHERM 25 N+F Light

Керамични блокове с вертикални кухини POROTHERM 25 N+F Light, предназначени за защитена зидария при неносещи зидове с дебелина на зида 25 см.

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Категория и група зидариен блок	Глинен блок за зидария, Категория I, група 3		
Дължина	l_u	mm	375
Широчина (дебелина на зида)	w_u	mm	250
Височина	h_u	mm	238
Допустими отклонения на размерите	T1	клас	T1
Брутна плътност в сухо състояние	ρ	kg/m ³	625
Клас на отклонение в плътността	D1	клас	D1
Маса на блока	m	kg	13,4
Кухинност		%	NPD



Тръжен текст:

Керамични LD блокове с вертикални кухини POROTHERM 25 N+F Light с нут и федер за неносещи зидове с дебелина на зида 25 см, зидат се с варов или варо-циментов разтвор и дебелина на хоризонталната фуга 12 мм

ЯКОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Якост на натиск на фугата на полагане	f_{b1}	N/mm ²	7,5
Якост на натиск на страничната повърхнина	f_{b2}	N/mm ²	NPD
Якост на сцепление	f_{vd}	N/mm ²	0,15

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Изчислен индекс на изолация от въздушен шум	R_w	dB	NPD
Топлопроводност на зида	λ	W/mK	0,36
Топлопреминаване на неизмазан зид	U	W/m ² K	NPD

ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мразоустойчивост	F	клас	F0
Съдържание на активни разтворими соли	S	клас	S0
Реакция на огън		клас	A1
Коефициент на дифузия на водни пари	μ		5/10
Специфичен топлинен коефициент	c	kJ/kgK	0,92

В зоната на вертикалните fugи не се полага разтвор. Продуктите са за защитена зидария и се препоръчва да не се оставят изложени на въздействие.

Материали:.....

Труд:.....

Механизация:

Стойност на 1 m²:.....

Допълнителни разходи:.....

Общо за 1 m² зид:

Брой блокове в 1 m³: 44

Разтвор в l за 1 m³: 44